

دراسة خصائص زيوت التزليق المحلية وتحسين هذه الخصائص باستخدام بعض الإضافات

محمد زعرور* حسن وسوف** عبد الإله الشيخ حمود***

الملخص :

تمّ في هذا البحث دراسة لخصائص بعض أنواع زيوت محركات البنزين والديزل المتداولة في السوق المحلية في مدينة حمص لذلك تمّ دراسة أربع عينات من زيوت محركات السيارات الأكثر استخداماً ذات الدرجة 10W40 المعروفة بالأسماء التجارية التالية : تي إكس تي و بترومين و توتال و سوبر روميلان . وتمّ إجراء الإختبارات التالية : قياس اللزوجة عند درجة حرارة 40 C° و 100 C° ودليل اللزوجة - ثباتية القص - درجة الانصباب - درجة الوميض - رقم القلوية الكلية (T.B.N) - الرماد المكبرت - تآكل الصفيحة النحاسية - قابلية الإرغاء - فقدان الوزن بالتبخر - نسبة التوتياء المثوية - نسبة الكبريت المثوية ومقارنتها مع المواصفات القياسية السورية ، بعد ذلك تمّ تحضير زيت 10W40 مخبرياً واستخدمت بعض الإضافات بنسب معينة لتحسين خصائص هذا الزيت بالمقارنة مع خصائص الزيوت المدروسة .

الكلمات المفتاحية : زيوت أساس - دليل اللزوجة - درجة الانصباب - رقم القلوية الكلية إضافات زيوت التزليق .

* طالب ماجستير كيمياء تطبيقية - قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة تشرين

** أستاذ مساعد في قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة تشرين

*** أستاذ في قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة البعث

Studying the properties lubricants oil local and improve these properties using some additions

Abstract :

in this research the properties of some of the most commonly used gasoline and diesel engine oils were studied in the local market in Homs so studied four samples of automotive engine oils the most commonly class 10W40 known the following brand names with a TXT – PETRO MIN-TOTAL-ROMELLAN . the following tests were performed measurement the viscosity is at 40 C° and 100 C° - viscosity index – shear stability – pour point flash point – total base number (TBN) – sulphated ash – copper strip corrosion – foaming – evaporation loss – zinc content – sulfur content and compare it with the syrian standard specification . after that oil was prepared 10W40 in laboratory some additives were used is specific rate to improve some properties of this oil compared with the properties of previous oils .

Keywords :

base oils – viscosity index - pour point - total base number - additives lubricants oil .

المقدمة :

استخدم الإنسان منذ القدم الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية لتزليق العجلات والقطع المتحركة كما استخدمت الزيوت والشحوم المعدنية الطبيعية التي كانت تستخرج من مناطق مختلفة ، ومع توصل العلم إلى استخراج النفط وتكريره وتكسيهه منذ أوائل القرن التاسع عشر تنوعت منتجات النفط والزيوت المستخرجة منها وغدت ضرورة لا يستغنى عنها لتزليق مختلف القطع المتحركة في المركبات والمعدات والرافعات وغيرها. يتم الحصول على قطفات زيوت التزليق بمختلف أنواعها من بواقي التقطير الجوي للنفط وذلك على ثلاثة مراحل أساسية [1]:

1- التقطير التخلخي للحصول على القطفات الزيتية الخام : يتم في هذه المرحلة الحصول على القطفات الزيتية المختلفة للزوجة ضمن مجالات الغليان الآتية (300 °C - 350 °C) و (351°C - 420 °C) و (421 °C - 450 °C) وعلى بواقي التقطير التخلخي .

2- تنقية القطفات الزيتية الخام والحصول على زيوت الأساس : تحتوي القطفات الزيتية الخام الناتجة عن التقطير التخلخي مركبات غير مرغوب فيها مثل : المركبات الحمضية والأوليفينية ، المركبات العطرية متعددة الحلقات ذات السلاسل الجانبية القصيرة ، الهيدروكربونات الصلبة ، المركبات الكبريتية والآزوتية و الأوكسجينية المركبات الإسفلتية والراتنجية . ويتم في هذه المرحلة نزع الإسفلت من بواقي التقطير التخلخي ، التنقية الانتقائية ، نزع البارافينات ، التنقية الهيدروجينية .

3- إنتاج زيوت التزليق التجارية : تمزج زيوت الأساس مع بعضها البعض بنسب محددة للحصول على منتج زيتي بخصائص محددة بعدها يتم مزجها مع الإضافات بنسب محددة أيضا لتحسين خواصها التشغيلية أو إكسابها خواص تتناسب مع مجال استخدامها.

إن وظيفة زيوت التزليق بشكل عام هي تشكيل طبقة رقيقة بين السطوح المنزلقة فهي تحوّل الاحتكاك الجاف (الذي ترافقه حرارة) إلى احتكاك لين (دون حرارة) نتيجة التزليق الجيد لسطوح الاحتكاك ويؤدي ذلك إلى توفير الطاقة الضائعة والحفاظ على جودة السطوح ومنع تآكلها أو جرحها أي يخفض التزليق من خسارة الطاقة والمواد بواسطة مادة زلقة فوق أماكن احتكاك قطع الآلات والمحركات [2] .

تصنيف زيوت التزليق [3] :

تصنف زيوت التزليق حسب اللزوجة وفقا لجمعية مهندسي السيارات الأمريكية SAE إلى:

زيوت شتوية أحادية درجة اللزوجة هي SAE0W , 5W,10W,15W,20W,25W
زيوت صيفية أحادية درجة اللزوجة هي :SAE20,30,40,50,60 غير مخصصة للاستخدام في فصل الشتاء .

زيوت متعددة الدرجات مثال :SAE10W40 , SAE5W30 إلخ وهي الأكثر انتشارا حيث تعدل لزوجتها لتلبية خصائص كل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة .

تصنف زيوت التزليق حسب الأداء وفقا لمعهد البترول الأمريكي API :

((S...)) API أي مخصص للمحركات التي تعمل بالبنزين .

((C...)) API أي مخصص للمحركات التي تعمل بالديزل .

خصائص زيوت التزليق [4]:

- 1- منع أو تقليل حدوث إحتكاك صلب بين الأسطح المعدنية المتحركة .
- 2- تبريد أجزاء المحرك بنقل الحرارة .
- 3- تنظيف وتشتيت الرواسب المختلفة الناتجة عن عملية الاحتراق .
- 4- منع التسرب (منع دخول الماء والأتربة وسد الشقوق والفراغات) .
- 5- حماية أجزاء المحرك من الصدأ والتآكل والأكسدة حيث تحدث الأكسدة لأسطح

المعادن .

6- يجب أن تؤدي هذه الزيوت عملها في مجال واسع من الحرارة وأن تحافظ على خصائصها عند الاستخدام.

يجب أن تتوفر في زيوت التزليق الخصائص الكيميائية والفيزيائية الآتية [2] :

1- الثبات الكيميائي (مقاومة الأكسدة بأكسجين الهواء) : تتأكسد الزيوت عند الاستخدام وتزداد أرقام حموضتها وتساء خواصها التشغيلية نتيجة تشكل المركبات الحمضية وتجمعها في الزيت ، حيث تزيد الحموض منخفضة الوزن الجزيئي من سرعة تآكل المعدن أما الحموض المرتفعة الوزن الجزيئي تؤدي إلى زيادة رقم حموضة الزيت والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة لزوجة الزيت وفقد خواصه التزليقية .

2- الخواص التزليقية : أي مقاومة الاحتكاك بين السطوح المعدنية المتحركة ومنع التآكل الميكانيكي وتلافي التحام السطوح المعدنية ويتجلى ذلك بقدرة الزيت على تشكيل طبقة زيتية رقيقة على السطوح المتلامسة .

3- الخواص اللزوجية - الحرارية : وهي أن تحافظ لزوجة الزيت على الغشاء بين الأجزاء المتحركة و قدرة الزيت على التبريد ومنع تسريه أو ضياعه من الأماكن غير محكمة السد ، ولا يجب أن تكون عالية إلى الحد الذي لا يمكن للزيت أن ينساب بصورة جيدة لجميع أجزاء المحرك .

فاللزوجة العالية تساهم في هدر طاقة المحرك وتسبب له صعوبات عند بداية الحركة أما اللزوجة المنخفضة تعرض أجزاء المحرك للاهتراء والتآكل وتؤدي لتدهور المحرك .

4- الخواص الدفاعية و التآكلية : أي قدرة الزيت على حماية السطوح المعدنية من تأثير المركبات الآكالة مثل الحموض إضافة إلى الحماية من الرطوبة الجوية .

5- الخواص المنظفة - المشتتة : وهي انخفاض ميل الزيت لترسيب نواتج الأكسدة على أجزاء المحرك وقدرتها على إبقاء هذه الرواسب على شكل جزيئات معلقة مشتتة .

6- نقطة الانصباب: هي أدنى درجة حرارة يمكن ان يسكب عندها الزيت بصورة جيدة لذلك قامت بعض المؤسسات الدولية والمحلية مثل جمعية مهندسي السيارات وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية بوضع معايير الأداء الخاصة بزيوت التزليق . وذلك بناء على متطلبات صناع المحركات وهذه المتطلبات تختلف باختلاف تقنية التصنيع والظروف التشغيلية حسب نوع المنتج .

دور الإضافات في تحسين جودة زيوت التزليق:

إن استخدام زيوت أساس صافية كمواد تزييت في محركات الاحتراق الداخلي غير ممكن حيث أن زيوت الأساس بشكلها الخام لا يمكنها أن تلبى المتطلبات الواجب توافرها فيها وأن تحقق شروط العمل الصحيح لأجزاء المحركات وبالتالي لا يمكن استخدامها لفترة طويلة وسوف تخرج بسرعة من الخدمة لفقدانها السريع لخصائصها لذلك لابد من إضافة مواد محسنة لعمل الزيوت تدعى الإضافات [5] .

وذلك من أجل تحسين الخواص التشغيلية لزيوت الأساس و تخفيض كمية الزيوت المستهلكة وإطالة فترة عملها وخفض تكاليف صيانة المعدات .

تعريف الإضافات : هي مواد كيميائية تضاف بنسب محددة إلى زيوت الأساس بحيث تحسن بعض خواصها التشغيلية أو تمنحها خواص جديدة غير موجودة فيها ويمكن للإضافات أن تحسن خاصة أو خاصتين أو أكثر عند إضافتها [2] .

تصنيف الإضافات : تصنف الإضافات حسب وظيفتها إلى ما يلي :

- 1 - الإضافات المانعة للأكسدة .
- 2- الإضافات المانعة للحث والاحتكاك .
- 3- الإضافات المانعة للتآكل .
- 4- الإضافات المخفضة لدرجة الانصباب .
- 5- الإضافات المحسنة لدليل اللزوجة .

وظائف الإضافات :

- 1- **الإضافات المحسنة للزوجة** : تضاف من أجل تلافي التغير السريع للزوجة مع تغيرات درجة الحرارة والمحافظة على سيولة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة و تؤدي المحسنات إلى لزوجة عالية للزيت في درجات الحرارة العالية ولزوجة منخفضة للزيت في درجات حرارة منخفضة . محسنات اللزوجة عبارة عن مواد عضوية مختلفة ذات وزن جزيئي كبير (بولميرات خطية) مثل : بولي إيزوبوتيلين [2] .
- 2- **الإضافات المنظفة المشتتة** : والتي تمنع من ترسب المواد غير المنحلة والمتشكلة في الزيت على أسطح أجزاء المحرك وتعمل على إبقائها على شكل دقائق صغيرة معلقة وبالتالي تبقى أجزاء المحرك نظيفة ومغسولة .
ومن هذه الإضافات أملاح الكالسيوم والباريوم والمغنيزيوم
أو المركبات ذات السلاسل الألكيلية الطويلة تتصف بألفتها للزيوت وتحتوي على مجموعات قطبية ذات وظيفة هيدروكسيلية ، كربوكسيلية ، فوسفاتية ، فينولية [2] .
- 3- **الإضافات المحسنة للخواص التزييقية (الإضافات المقاومة للحت والاحتكاك)** : وهي الإضافات التي تخفض معامل الاحتكاك والإضافات التي تعيق حت وخدش السطوح المعدنية المتلامسة وتعيق التآكل الميكانيكي .
والإضافات المانعة للحت تختلف عن المقاومة للاحتكاك بأنها لا تشكل طبقة ممتزة فقط وإنما ترتبط كيميائيا مع سطح المعدن ، ومن الإضافات المانعة للاحتكاك الدهون الحيوانية والنباتية والصابون ومنتجات أكسدة الهيدروكربونات البارافينية، وإضافات مقاومة للحت تستخدم المركبات العضوية الحاوية مجموعة قطبية أو أكثر و الأروت والكبريت والفوسفور [2] .

4- الإضافات المانعة للأكسدة : التي تستخدم بهدف إعاقة أو إنقاص أكسدة الزيوت عند التخزين أو الاستخدام ويدخل في تركيب هذه الإضافات المركبات الكبريتية والآزوتية والفوسفورية والمركبات الألكيلية - الفينولية وبعض المركبات العضوية المعدنية [2].

5 - الإضافات المانعة للصدأ و التآكل : تضاف الإضافات المانعة للصدأ والإضافات المانعة للتآكل لحماية المعدن من التآكل الكيميائي .

وتدخل في تركيب الإضافات المانعة للصدأ مشتقات الحموض الدسمة والحموض السلفونية والفوسفورية والأملاح الناتجة عن تعديل هذه الحموض مع أسس عضوية مثل الأمينات - سلفونات الباريوم اللانحلة في الماء .

أما الإضافات المانعة للتآكل تتألف من مركبات كبريتية وآزوتية وفوسفورية ويمكن أن تتألف أيضا من الفينول المرتبط بمجموعات وظيفية مختلفة مثل أمين فينول أو نفتيل أمين [2] .



الخواص العامة للإضافات :

- 1- الذوبانية الجيدة في زيوت الأساس حيث يجب أن تذوب الإضافات مباشرة وبشكل جيد في الزيت .
- 2- اللادوبانية ونشاط التفاعلات في الأوساط المائية .
- 3- قليلة التبخر لكي لا تتبخر أثناء تعرض الزيوت للحرارة العالية .
- 4- الثبات الكيميائي أثناء مزجها واستعمالها ونقلها وتخزينها .
- 5- أن تكون متوافقة مع بعضها أي لا يؤدي إضافة عدة إضافات معا إلى تغيير في بعض خواص المنتج النفطي [2] .


الدراسات المرجعية :

الإضافات المنظفة المشتتة والمضادة للأكسدة :


قامت كل من Nehal S.Ahmed, Amal M.Nasser, and Rasha S.Kamal في مصر عام 2011 [6] باستخدام مشتقات بولي إيثيلين بولي أمين كإضافات منظفة ومشتتة في زيوت التزليق وأظهرت خواص جيدة بسبب زيادة الأساسية لهذه الإضافات والتي تؤدي إلى زيادة تحييد الحموض (منتجات الأكسدة) بالإضافة إلى إظهارها خواص مضادة للأكسدة .




و قامت Nehal S .Ahmed و آخرون في مصر عام 2016 [7] باستخدام مشتقات الأمينات بعد مفاعلها مع حموض عضوية مختلفة (سيتريك أسيد _ دودوسيل بنزن سلفونيك أسيد _ ثنائي - N - بوتيل ثنائي فوسفوريك أسيد) كإضافات منظفة مشتتة عديمة الرماد في زيوت التزليق ووجدوا أن المركبات المحضرة قابلة للذوبان في الزيوت بالإضافة أن لديها قوة ممتازة لتشتيت جزيئات الرواسب الناتجة عن أكسدة الزيت .




وقامت الباحثة Amal M.nassar و آخرون في مصر عام 2017 [8] باستخدام أملاح الكالسيوم المعتدلة و الأساسية وال فوق الأساسية كإضافات منظفة و مشتتة ووجدوا أن لها قوة ممتازة للتشتت والتنظيف في زيوت التزليق وصلت من 80 إلى 95 % .
استخدم كل من K.T.Sutar و P.U.Singar في الهند عام 2018 [9] المركبات الفينولية المستبدلة في الموقع بارا بالألكيل والإستر والثيوإيتر كمضادات أكسدة في زيوت التزليق .



وحضر كل من Clare L. Higgins وآخرون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020 [10] مضادات أكسدة فينولية ثلاثية تحوي الوحدات التالية (الجليسرين - مشتقات ثلاثي إيتانول أمين - ثلاثي إيزوبروبانول أمين) ووجدوا أن لها قدرة مضادة للأكسدة في زيوت التزليق حيث وجدوا أنها أطالت من وقت تفاعل الأكسدة إلى 9 - 12 دقيقة للمضادات الحاوية على الجليسرين ومن 11 - 12 دقيقة لتلك التي تحوي على مشتقات الأمين بالمقارنة مع المضادات التقليدية (4-6) دقيقة فقط .






الإضافات المحسنة لدليل اللزوجة ودرجة الانصباب:


استخدم Mohammad.R.Ahmed, Abdul Halim A-K Mohammed

Maysoon.A.hamad في العراق عام 2017 [11] كل من بوليمير بولي أوكتايسيل
ميثاأكريلات و بولي أوكتايسيل ميثا أكريلات -CO-ميثيل ميثا أكريلات بعد مزجها مع
بعضها بنسب مولية وفق الآتي 30 : 70 50 : 50 70 : 30 .

كمادة محسنة لدليل اللزوجة ولنقطة الانصباب في الزيوت حيث أظهرت التجارب ازدياد
دليل اللزوجة وانخفاض نقطة الانصباب مع زيادة الكمية المضافة .




Poly n-Octadecyl methacrylate



poly methyl
methacrylate_co-Octadecyl
methacrylate


كما استخدم Juliette Lomege وآخرون في فرنسا عام 2020 [12] بولي ميثا أكريلات المشتقة من حمض الأولئيك والحاوية زمرة ألكيل سلفيد كمحسنات لدليل اللزوجة في زيوت التزليق بعد إضافتها بنسبة 5% وزنا بين درجات حرارة من (0 C°) إلى (100 C°) درجة مئوية .



الإضافات المضادة للتآكل والمثبطة للاحتكاك:

درس Shiyu Ma وآخرون في الصين عام 2010 [13] الأداء المضاد للاحتكاك والتآكل لجسيمات ZrO_2 النانوية في زيوت التزليق وأظهرت النتائج أن متوسط معامل الاحتكاك للزيت انخفض بنسبة 27.34% وفقدان الوزن للحلقة كان سلبيا (لا يوجد فقد) وأما الفاقد من الوزن بعد اختبارات التآكل لسته أحمال كان (0,02g) وذلك بعد إضافة (0,5 w %) من أوكسيد الزركونيم النانوي إلى الزيت .

قام كل من Ahmed El Mekabate and Osman M.O. Habib في مصر عام 2014 [14] بتحضير مشتقات كينازولون انطلاقا من البنزوكسازينون وبعض الأمينات العطرية الأولية والأمينات الحلقية الغير المتجانسة كما في الشكل :



حيث $R = NO_2$



ووجدوا أن هذه المركبات مثبطة للتآكل في زيوت تزليق محركات البنزين وذلك من أجل 0,1 غرام لكل 1 ليتر من الزيت .

كما درس Li Wang وآخرون في الصين عام 2020 [15] إمكانية استخدام جسيمات الفضة الأحادية المشتقة بانتظام على صفائح الغرافين النانوية كإضافات في الزيوت للحد من التآكل والإحتكاك ووجدوا أن إضافة (0.1 %) وزنا من هذا المركب إلى الزيوت يقلل من معامل الاحتكاك نسبة 40% ويقلل قطر ندبة التآكل بنسبة 36% .

كما قام Rui Ma وآخرون في الصين عام 2020 [16] بتحضير سوائل أيونية قابلة للذوبان في الزيوت واستخدمت كإضافات متعددة الوظائف حيث تم تحضير المركبين

(4 أو 5- ميثيل - بنزو تريازول -1-يل ميثيل) - اوكتاديك-9-إنيل - امونيوم (2-
اينيل هيدروكسيل) فوسفات ((TTAOA)) و (4 أو 5 - ميثيل بنزو تريازول

(1- يل ميثيل) - ثنائي أوكтил - أمونيوم (2- ايثيل هيدروكسيل) فوسفات (TTADO)) ووجدوا أن لها ذوباناً جيداً في مختلف زيوت الأساس . و أظهرت إختبارات التآكل والصدأ أن إضافة 0.1% فقط من هذه السوائل لزيوت الأساس عززت من الأداء المضاد للتآكل والصدأ ، كما أظهرت النتائج الريبولوجية بعد التحليلات السطحية للأسطح المتآكلة أن هذه المواد تحسن من قدرة زيوت الأساس على تحمل الحمولة العالية .



الهدف من البحث : تقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض أنواع زيوت المحركات المحلية الأكثر استخداماً ومقارنتها مع المواصفات القياسية السورية ومن ثم إختيار مجموعة من الإضافات التي تضاف إلى الزيوت الممزوجة من قبل شركات تصنيع زيوت المحركات السورية لتحسين نوعية وجودة الزيوت المستخدمة و تحديد النسب الملائمة لهذه الإضافات في الزيت .

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في تحسين خصائص زيوت التزليق المنتجة محلياً (الزيت SAE10W40) عن طريق إختيار زيوت الأساس و تحديد النسب المناسبة من هذه الزيوت للمزج ثم إختيار الإضافات و تحديد النسب المناسبة منها .

1-1- المواد والأجهزة المستخدمة وطرق البحث :

1-1- جمع العينات : تم جمع أربع عينات من زيوت محركات السيارات عشوائياً من بعض المحلات في مدينة حمص وتم التركيز على الدرجة SAE10W40 باعتبارها الأكثر استخداماً في السوق على حسب المعلومات التي تم الحصول عليها من البائعين لتلك المنتجات وهي : تي إكس تي و بترومين و سوبروميان و توتال وذلك لدراسة خصائص هذه الزيوت ومقارنتها مع المواصفات القياسية السورية كما تم اختيار نوعين من زيوت الأساس زيت أساس خفيف SN 150 وزيت أساس متوسط SN 500 اللذان لهما لتخصيص الزيت SAE 10W40 وتحليلهما والمقارنة مع المواصفات القياسية السورية .

1-2- المواد المستخدمة : زيوت محركات SAE 10W40 - حمض الخل الثلجي كلور البنزن - كاشف 1- نفتول بنزن - تولوين - كحول إيزوبروبيلي - حمض الكبريت - زيت أساس خفيف SN150 - زيت أساس متوسط SN500 - إضافات كيميائية مختلفة .

1-3- الأجهزة المستخدمة وطرق البحث :

جهاز قياس اللزوجة - جهاز قياس درجة الانصباب - جهاز قياس ثباتية القصر - جهاز قياس درجة الوميض - جهاز قياس التآكل - جهاز قياس التبخر - جهاز قياس الرغاء - جهاز قياس الرماد المكثرت- فرن كهربائي - محرك مغناطيسي جهاز قياس نسبة الكبريت - جهاز الامتصاص الذري - جهاز قياس (TBN - TAN) - أدوات زجاجية مختلفة .

ويوضح الجدول (1) متطلبات المواصفات القياسية السورية رقم 164 للعام 2020 لزيوت محركات الاحتراق الداخلي متعددة الدرجات للعيار 10W40 المستخدم في الدراسة .

الجدول (1) - متطلبات المواصفات القياسية السورية رقم 164 للعام 2020 :

طرائق الاختبار	الحدود المطلوبة	الاختبار
ASTM-D-445	حد أدنى 12.5 حد أعلى 16.3	اللزوجة في الدرجة °C 100
ASTM-D-5293	-----	اللزوجة في الدرجة °C 40
ASTM-D-2270	حد أدنى 135	دليل اللزوجة
CEC-L-14-A-ASTM-D-7190	حد أدنى 12.5 حد أعلى 10	ثباتية القص اللزوجة في الدرجة °C 100 بعد 30 دورة فقدان اللزوجة %
ASTM-D-97	حد أعلى -33	درجة الانصباب
ASTM-D-92	حد أدنى 200	درجة الوميض
ASTM-D-2896	حد أدنى زيوت محركات البنزين 7 حد أدنى زيوت محركات الديزل 10	رقم الفلوية الكلية (T.B.N)
ASTM-D-874	حد أعلى 1.8	الرماد المكبريت (% وزنا)
ASTM-D-130	حد أعلى 2a	تآكل الصفيحة النحاسية 3 ساعات / °C 100
ASTM-D-892	حد أعلى 10/0 50/0 10/0	قابلية الارغاء (مل) الميل/الثباتية 1 - عند الدرجة °C 24 2 - عند الدرجة °C 93.5 3 - عند الدرجة °C 24
ASTM-D-5800	حد أعلى 15	فقد الوزن بالتبخر بعد ساعة / °C 250 %وزنا
ASTM-D-4628	حد أعلى 0.1	نسبة التوتياء (% وزنا)
ASTM-D-4951	حد أعلى 0.5	نسبة الكبريت (% وزنا)
ASTM-D-2622		

1-4-4- طريقة العمل :

1-4-1- دراسة اللزوجة حسب ASTM-D-445 للدرجة 100 C° وحسب ASTM-D-5293 للدرجة 40 C° ودليل اللزوجة حسب ASTM-D-2270 : تم حقن 1 سم^3 من كل من عينات الزيت السابقة في جهاز قياس اللزوجة وتم قياس اللزوجة عند درجة حرارة 40 C° ثم 100 C° بالإضافة إلى قياس معامل اللزوجة .

1-4-2- قياس الرقم القاعدي الكلي حسب ASTM-D-2896 : تم وزن 1 غرام من كل عينة من عينات الزيت وأضيف لها 60 مل مزيج (1 حجم حمض الخل الثلجي + 2 حجم كلور البنزن) مع التحريك جيدا ثم وضعت عدة نقاط من كاشف $1/$ - نفتول بنزن/ وتمت المعايرة باستخدام حمض بيروكلوريك 0.1 نظامي .
ويحسب من العلاقة : الحجم المستهلك من حمض بيروكلوريك $56.1 \times 0.1 \times$

وزن عينة الزيت

1-4-3- قياس درجة الوميض حسب ASTM-D-92 : وضعت عينة الزيت في كوب الاختبار في جهاز قياس الوميض وتم تسخين العينة بسرعة في البداية ثم بمعدل ثابت بطيء عند الاقتراب من نقطة الوميض وخلال فترات زمنية محددة يتم تمرير شعلة اختبار صغيرة فوق الكوب ويتم أخذ أدنى درجة حرارة تشتعل فيها الأبخرة فوق سطح السائل حتى الدرجة 220 C° وتأخذ القراءة عندما يتشكل بخار الزيت ويبدأ بالاشتعال .

1-4-4- قابلية الإرغاء حسب ASTM-D-892 : ويتم على ثلاثة مراحل في المرحلة الأولى وضعت 200 مل من عينة الزيت في سلندر ويوضع فيه كرة لبعثرة الهواء أعلى من القاع مسافة 1 ملم ثم في الحجرة الأولى لجهاز قياس الارغاء وذلك في حمام مائي وعندما وصلت درجة الحرارة إلى 24 C° تم الانتظار لمدة ($10 - 20$) دقيقة ليتم بعدها ضخ الهواء بضغط 94 بار في عينة الزيت لمدة 5 دقائق لتشكيل الرغوة وتم قياس حجم الرغوة وبعدها تم الانتظار لمدة 10 دقائق وتقرأ ثباتية الرغوة .

المرحلة الثانية نفس الطريقة السابقة في الحجرة الثانية للجهاز لكن يتم التسخين حتى درجة حرارة 94 C° بدلا من 24 C° ويتم ضخ الهواء لمدة 10 دقائق بدل 5 دقائق .

المرحلة الثالثة تعاد العينة للحجرة الأولى وبنفس شروط المرحلة الأولى .

1-4-5- اختبار التآكل حسب ASTM-D-2896 : أخذت صفيحة نحاسية وتم تنظيفها جيدا بمسحها ببرادة الحديد ثم وضعت الصفيحة في انبوب اختبار وغمر في الزيت ثم وضع في القنبلة ووضع في جهاز فحص التآكل في حمام زيتي حيث درجة حرارة الحمام الزيتي 100 C° لمدة ثلاث ساعات وبعدها أخذت الصفيحة ليقارن لونها مع الألوان القياسية لتآكل صفيحة النحاس .



1-4-6- قياس درجة الانصباب حسب ASTM-D-97 : تم وضع العينة في جهاز الاختبار وتم تبريدها بمعدل محدد وفحصها على فترات كل 3 درجات مئوية لمعرفة درجة الانصباب.

1-4-7- قياس ثباتية القص حسب ASTM-D-7190 : يعتبر هذا الاختبار هام لمعرفة اللزوجة بعد الأداء حيث يعرض الزيت لإجهاد يحاكي عمل المحرك ، وضع حوالي 135 مل من الزيت في الجهاز لمدة 30 دقيقة عند الدرجة 25 C° وبعدها تم قياس اللزوجة عند الدرجة 40 C° و 100 C° ودليل اللزوجة .

1-4-8- تحديد الفاقد بالتبخر حسب ASTM-D-5800 : وضعت العينة حوالي 65 غ زيت في كوب الاختبار وتم تسخينها للدرجة °C 250 لمدة ساعة كاملة تحت الضغط 194 باسكال ثم أخرجت من الجهاز وتم تبريدها لمدة 30 دقيقة ووزنت العينة .

1-4-9- تحديد الرماد المكبريت حسب ASTM-D-874: وزن 3.5 غ من الزيت ووضعت العينة في الجفنة بعد ذلك تم حرق العينة وتركت لتتطفأ ذاتياً، بعد الحرق تم إضافة 2 سم³ من حمض الكبريت المركز وتم حرق العينة مرة أخرى ، ثم وضعت العينة في الفرن عند درجة حرارة °C 550 لمدة ربع ساعة بعدها أخرجت من الفرن وتم إضافة 10 نقاط من حمض الكبريت الممدد و 5 نقاط من الماء المقطر ثم وضعت الجفنة على نار هادئة بعد ذلك وضعت بالفرن لمدة نصف ساعة عند الحرارة °C 750 ثم في المجفف لمدة 10 دقائق ثم حسبت نسبة الرماد حسب المعادلة :

$$\left(\text{وزن الجفنة بعد الحرق} - \text{وزن الجفنة قبل الحرق} \right) / \text{وزن الزيت} \times 100$$

1-4-10- تحديد نسبة الكبريت حسب ASTM-D-4951/ ASTM-D-2622 : وضعت العينة في جهاز خاص لهذه الغاية مدة تحليل العينة 200 ثانية تؤخذ القراءة الأولى بعد 100 ثانية والقراءة الثانية بعد 100 ثانية وتؤخذ قيمة المتوسط .

1-4-11- تحديد نسبة الزنك حسب ASTM-D-4628 : تم ذلك في جهاز الامتصاص الذري على المراحل التالية :

- 1- تم وزن 5 غ من الزيت وأضيف لها 5 مل حمض الكبريت 98% ثم تم التسخين على سخانة كهربائية حتى طرد حمض الكبريت .
- 2- تم وضع العينات في فرن كهربائي وتسخينها إلى الدرجة °C 550 لمدة 3 ساعات حتى ترميد العينات .
- 3- تم إضافة حوالي 3 مل حمض كبريت مركز و 0.5 مل حمض أزوت مركز ثم سخنا حتى انحلال العينات .
- 4- تم إضافة القليل من الماء المقطر ثم كررنا نفس الخطوة السابقة (3) ثم تم إتمام الحجم بالماء المقطر في دورق 25 مل حتى العلام .

5- تم القياس في جهاز الامتصاص الذري وحسبت النتيجة من العلاقة التالية :

$$\frac{\text{القراءة} \times 25 \text{ مل}}{\text{وزن العينة (غ)}}$$

1-4-12- تحديد محتوى الرماد حسب ASTM-D-482 : تم وزن 2 غ من كل نوع من زيوت الأساس ووضعت العينة في الجفنة وتم الحرق بواسطة اللهب حتى احتراق العينة بالكامل وتوقف ظهور الدخان ثم تركت الجفنة لتبرد ووضعت في الفرن بدرجة حرارة 750 C° لمدة ساعتين بعدها تم إخراج الجفنة من الفرن وتركت لتبرد ووزن الرماد المتبقي داخلها . إن الفرق في الوزن قبل الحرق وبعد الحرق هو النسبة المئوية للرماد .

1-4-13- تحديد النسبة المئوية للكربون المتبقي حسب ASTM-D-189: وزن حوالي 4 غ من كل نوع من زيوت الأساس ووضعت العينات في جفنة ثم في الفرن عند درجة حرارة 550 C° تم تسخين العينات حتى التخلص من كل المواد المتطايرة وتبقي البقايا الأثقل حيث تم سحقها جيدا ثم تم تبريد العينات ووزنها مرة أخرى وتم حساب البقايا المتبقية كنسبة مئوية من العلاقة التالية :

$$C\% = (m_1 \setminus m_2) \times 100$$

حيث m_1 : وزن العينة بعد الحرق .

m_2 : وزن العينة قبل الحرق .

1-4-14- قياس رقم الحموضة الكلي TAN حسب ASTM-D-664 :

تم وزن 1 غ من كل نوع من زيوت الأساس وأضيف لها 100 مل مذيب (مزيج من التولوين 500 مل وكحول إيزوبروبيلي 495 مل وماء 5 مل) مع التحريك جيدا ثم وضعت عدة نقاط من كاشف /1- نفتول بنزن/ وتمت المعايرة باستخدام محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 0.1 نظامي . ويحسب من العلاقة :

$$\text{الحجم المستهلك من KOH} \times 56.1 \times 0.1$$

وزن العينة

1-5- النتائج والمناقشة :

يبين الجدول (2) نتائج تحليل الزيت 10W40 المستخدم في الدراسة للشركات الأربعة المذكورة والمواصفات القياسية السورية المطلوبة لهذا الزيت .

الجدول (2) نتائج تحليل عينات الزيوت المستخدمة في الدراسة

المواصفات القياسية السورية	سوبروميلا (بنزين)	توتال (بنزين)	بترومين (ديزل+ بنزين)	تي إكس تي (بنزين)	العينات الاختبارات
----	128.2	117.1	108.52	79.5	اللزوجة عند C° 40
حد أدنى 12.5 حد أعلى 16.3	15.2	15.1	15.15	12.5	اللزوجة عند C° 100
حد أدنى 135	135	135	146.1	135.1	دليل اللزوجة
حد أدنى C° 200	C° 247	C° 241	C° 225	226.7	نقطة الوميض (C°)
حد أعلى C° -33	C° -24	C° -24	C° -27	C° -27	درجة الانصباب
حد أدنى لمحركات البنزين 7 حد أدنى لمحركات الديزل 10	7.9	7.17	11.19	7	T.B.N
حد أعلى 1.8	1.3	1.2	1.01	1.2	الرماد المكبرت
حد أعلى 2a	1a	1a	1a	1a	اختبار التآكل
حد أعلى قابلية الإرغاء مل/ الثباتية 0/10 عند الدرجة C° 24 0/50 عند الدرجة C° 93.5 0/10 عند الدرجة C° 24	0/0 0/0 0/0	0/0 0/0 0/0	0/0 0/0 0/0	0/0 0/0 0/0	اختبار الرغاء
حد أعلى 15%	0.55	2.77	6.94	2.49	فقدان الوزن بالتبخر %
حد أعلى 0.5 %	0.4989	0.50	0.5	0.4998	نسبة الكبريت (%وزنا)
حد أعلى 0.1 %	0.0251	0.012	0.0407	0.0148	نسبة التوتياء (%وزنا)
حد أدنى 12.5	13.539	13.34	12.732	12.51	ثباتية القص اللزوجة عند الدرجة 100C°

وبمقارنة النتائج مع المواصفات القياسية السورية نجد أن مجال اللزوجة عند الدرجة $100\text{ C}^\circ (12.5 - 16.3)$.

وبالتالي فإن لزوجة عينة تي إكس تي عند الحد الأدنى .

أما دليل اللزوجة حسب المواصفات القياسية السورية فهو (135) وبالتالي نجد أن دليل

اللزوجة لعينة تي إكس تي و توتال وسوبر روميلان عند الحد الأدنى.

وبالنسبة للرقم القاعدي الكلي فهو (7) كحد أدنى حسب المواصفات القياسية السورية

لزيوت محركات البنزين وبالتالي فإن الرقم القاعدي الكلي لعينة تي إكس تي وتوتال عند

الحد الأدنى أيضا .

وحسب المواصفات القياسية السورية فإن نسبة الكبريت يجب أن لا تتجاوز 0.5 %

وبالتالي فإن نسبة الكبريت في العينات الأربعة السابقة تعتبر عند الحد الأعلى .

1-5-1- اختيار زيوت الأساس : تم اختيار نوعين من زيوت الأساس البارافينية حيث

تتمتع هذه الزيوت بدليل لزوجة مرتفع ودرجة وميض مرتفعة وهما زيت أساس خفيف SN

150 وزيت أساس متوسط SN 500 حيث تعتبر هذه الزيوت متوفرة وذات تكلفة

منخفضة بالمقارنة مع غيرها .

ويبين الجدول (3) المواصفات القياسية السورية رقم 2919 للعام 2007 لزيوت الأساس

الخفيفة SN150 وزيوت الأساس المتوسطة SN500 :

الجدول (3) المواصفات القياسية السورية رقم 2919 للعام 2007

طريقة الاختبار	الحدود المطلوبة SN 500	الحدود المطلوبة SN 150	الاختبارات
ASTM-D-445	12-10	5.5 - 4.5	اللزوجة عند 100 C°
ASTM-D-2270	90	90	معامل اللزوجة حد أدنى
ASTM-D-92	225	190	درجة الوميض حد أدنى
ASTM-D-97	6-	9-	درجة الانصباب حد أعلى
ASTM-D-482	0.01	0.01	محتوى الرماد %وزنا حد أعلى
ASTM-D-189	0.2	0.10	الكربون المتبقي %وزنا حد أعلى
ASTM-D-4294	1.5	1	محتوى الكبريت % وزنا حد أعلى
ASTM-D-130	1a	1a	تآكل صفيحة النحاس 3 ساعات/ 100C° حد أعلى
ASTM-D-664	0.05	0.05	رقم الحموضة الكلية حد أعلى
ASTM-D-2896	0.3	0.3	رقم القلوية الكلية حد أعلى
ASTM-D-5800	4	20	قابلية التبخير حد أعلى

كما يبين الجدول (4) نتائج تحليل زيوت الأساس SN 150 و SN 500 اللذان استخدمنا في الدراسة وتعد هذه النتائج جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية رقم 2919 للعام 2007 :

الجدول (4) نتائج تحليل زيوت الأساس المستخدمة في الدراسة

الواحدة	SN 500	SN 150	الطريقة ASTM	الاختبار
cSt	89.53	30.008	D-455	اللزوجة عند 40 C°
cSt	10.64	5.3109	D-455	اللزوجة عند 100 C°
-----	101.8	109.7	D-2270	دليل اللزوجة
C°	270	224	D-92	نقطة الوميض
C°	12 -	15 -	D-97	درجة الانصباب
W%	0.003	0.0024	D-4294	محتوى الكبريت
W%	لا يوجد	لا يوجد	D-482	محتوى الرماد
W%	لا يوجد	لا يوجد	D-189	الكربون المتبقي
3h/100 c°	1a	1a	D-130	تآكل الصفيحة النحاسية
Mg KOH/g	0.027	0.01	D-664	رقم الحموضة الكلي
Mg KOH/g	0.16	0.026	D-2896	الرقم القاعدي الكلي
-----	0	0	D-1500	اللون

1-5-2- اختيار الإضافات وتحديد نسبتها :

1-5-2-1- إضافة محسن دليل اللزوجة : يجب أن يكون زيت المحرك سميكا في درجات الحرارة العالية من أجل منع التآكل وأن يكون رقيقا في درجات الحرارة المنخفضة من أجل سهولة التزييت في الطقس البارد ، دليل اللزوجة يدل على تأثير تغير درجة الحرارة في اللزوجة أي أن دليل اللزوجة المرتفع يعني أن اللزوجة سوف تتغير تغيرا كبيرا بتغير درجة الحرارة .

تم استخدام الإضافة KIM5026L إلى زيوت الأساس وذلك وفق الجدول (5) :

الجدول (5) نسب كل من زيوت الأساس والإضافة المحسنة لدليل اللزوجة

اللزوجة عند درجة حرارة 100 C°	اللزوجة عند درجة حرارة 40 C°	نسبة KIM5026L %	نسبة SN500 %	نسبة SN150 %	العينة
6.73	44.3	% 0	%32	% 68	1
9.2	58.91	%2	%34	% 64	2
11.81	76.51	%6	%32	% 62	3
15.5	104.58	% 12	%29	%59	4

1-2-2-5-2- إضافة محسن الرقم القاعدي الكلي (T.B.N) : يجب أن يمتلك زيت التزليق القدرة على معادلة الأحماض المتشكلة بعد فترة من التشغيل التي تتكون بسبب عمليات الأكسدة التي تطرأ على الزيت ويعبر عن هذه القدرة بمحتوى القلوية الكلي في الزيت الذي يشير إلى مدى جودة الزيت وشدة التدهور لذلك تضاف مواد قلوية داعمة للزيت من أجل إطالة عمر استخدام الزيت .

تم استخدام الإضافة KT 33166 وهي إضافة رئيسية وتشمل الإضافات المنظفة والمشتتة والمضادة للبكتيريا والمضادة للاحتكاك والتآكل والمضادة للرغاء وتضاف بنسبة ثابتة في الزيت .

كما استخدمت الإضافة KT 1107 وهي إضافة داعمة لل (T.B.N) وذلك وفق الجدول (6) :

الجدول (6) نسبة كل من الإضافة الرئيسية والإضافة الداعمة لل TBN في الزيت

العينة	نسبة الزيت %	نسبة الإضافة الداعمة %	الإضافة الرئيسية %	قيمة ال T.B.N
1	100	0	4	0.04
2	97.8	0.2	4	10.3
3	96.6	0.4	4	11.2
4	95.4	0.6	4	12.8

1-5-2-3- إضافة محسن درجة الانصباب : تحتوي زيوت المحركات المعدنية على كميات من الشمع التي توجد في النفط الخام والتي يصعب التخلص منها بسبب التكلفة العالية لإزالتها لذلك يتم إضافة محسنات لدرجة الانصباب التي تخفض من نقطة تشكل بلورات الشمع وتفيد نمو هذه البلورات تم استخدام الإضافة P.P.D710 وفق الجدول (7) :

الجدول (7) نسبة الإضافة المحسنة لدرجة الانصباب في الزيت

العينة	نسبة الزيت %	نسبة الإضافة %	درجة الانصباب
1	100	0	14-
2	99.75	0.25	17-
3	99.55	0.45	32-

1-5-3- تحضير المنتج النهائي : تم بعد سلسلة التجارب السابقة تم تحضير الزيت 10W40 وفقا للتركيبية في الجدول (8):

الجدول (8) النسب المئوية لكل من زيوت الأساس والإضافات في الزيت المحضّر

اسم المادة	نوع المادة	النسبة المئوية
SN-150	زيت خفيف	55.17 %
SN-500	زيت وسط	27.5 %
KIM 5026 L	محسن معامل اللزوجة	12 %
KT 33166	إضافة رئيسية	4 %
KT 1107	إضافة داعمة لل(T.B.N)	0.63 %
KT 3319	إضافة مشتتة	0.25 %
P.P.D 710	إضافة محسنة لدرجة الانصباب	0.45 %

تم خلط زيوت الأساس مع بعضها وتسخينها للدرجة 60 C° مع التفريغ لإزالة الرطوبة منها ثم تم وضع الإضافات وفق النسب السابقة وجرى الخلط لمدة ربع ساعة لإتمام عملية المزج .

تم بعد ذلك تحليل المنتج ومقارنته مع المواصفات القياسية السورية ومع الزيوت السابقة وكانت النتائج كالتالي الجدول (9) :

الجدول (9) نتائج تحليل الزيت المحضّر

النتيجة	الطريقة	الإختبار
15.93	ASTM D-445	اللزوجة عند الدرجة 100 C°
120.12	ASTM D-445	اللزوجة عند الدرجة 40 C°
141	ASTM D-2270	دليل اللزوجة
226	ASTM D-92	نقطة الوميض
32-	ASTM D-445	درجة الانصباب
1.65	ASTM D-874	الرماد المكبر
1a	ASTM D-130	تآكل الصفيحة النحاسية
12.90	ASTM D-2896	الرقم القاعدي الكلي
المرحلة 1 : 0/0 المرحلة 2 : 0/0 المرحلة 3 : 0/0	ASTM D-892	اختبار الارغاء
% 2.52	ASTM-D-5800	فقدان الوزن بالتبخر
13.989	CEC-L-14-A-ASTM- D-7190	اختبار القص

الاستنتاجات :

- 1- نلاحظ من نتائج الاختبارات أن خواص الزيت المحضر مطابق للمواصفات القياسية السورية وبالمقارنة مع الزيوت السابقة المحلية نجد أن مواصفات الزيت المحضر كانت أفضل من مواصفات تلك الزيوت مثل اللزوجة - دليل اللزوجة - قيمة ال T.B.N درجة الانصباب .
- 2- يمكن استخدام الزيت الناتج لمحركات الديزل والبنزين .

التوصيات :

- 1- دراسة الجدوى الاقتصادية للزيت المحضر لإنتاجه صناعيا كونه يتمتع بمواصفات جيدة .
- 2- دراسة امكانية تحسين أنماط أخرى من الزيوت ذات درجات لزوجة مختلفة .

المراجع :

1-SAKROUJ F,GHATA A,2020-studing the production of lubricating unit with hydrogen cracking technology,chemical and petroleum engineering faculty,albaath university.

2-عماد،أحلام،2011،النفط والغاز.جامعة البعث.الجمهورية العربية السورية،380ص.

3-LYNCH T,2007- Process chemistry of lubricant Base Stocks.CRC Press taylor& francis group.New York,390p.

4-SAEED M,AOAD ALLA B,ABD ALLA ESH,2014- evaluation of the physical and chemical properties of some gasoline engine oils used in sudan,faculty of science,sudan university of scince and technology.

5-DAYOUB M,2019-studing the effect of some different additives on the physico -chemical properties of oil of the internal combustion engine,tishreen university journal for research and scientific studies,engineering sciences series,41(1).

6-Nehal S.Ahmed,Amal M.Nasser,and Rasha S.Kamal, 2011 influenceof some compounds as antioxidants and detergents/dispersants for lube oil. Journal of dispersion science and technology, 32,1067-1074.

7-AHMED N,NASSAR A,ABDEL HAMEED H,ELKAFRAWY A, 2016- Preparation characterization and evaluation of some ashless detergent/dispersant additives for lubricating Engine oil,Appi petrochem ,Res 6,49-58.

8-NASSAR A,AHMED N,ELSHAZLY R,ABD EL MENEM Y,2017 Preparation and evaluation of the mixtures of sulfonate and phenate as lube oil additives,Int J ind Chem, 8,383-395.

9- SUTAR K, SINGARE P,2018- STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HINDERED PHENOLS IN BULK OIL AND THIN FILM OXIDATION CONDITIONS IN LUBRICANTS,RASAYAN J.Chem,11(2),465-474.

- 10–Clare L.Higgins and other.(2020).Synthesis,characterisation,and performance evaluation of tri–armed phenolic antioxidants.ELSEVIER.Tetrahedron Letters 61.
- 11– AHMED M,MOHAMMED A,HAMAD M, 2017–Synthesis, Characterization and Performance Evaluation of Poly Octadecyl Methacrylate and Poly Octadecyl Methacrylate–Co– Methyl methacrylate as an Additive for Lubricating Oil. IOSR Journal of Applied Chemistry,10 (4), 50–58.
- 12– Juliette Lomège and other.(2020). Synthesis of Alkyl Sulfur– Functionalized Oleic Acid–Based Polymethacrylates and Their Application as Viscosity Index Improvers in a Mineral Paraffinic Lube Oil.Journal of the American Oil Chemists’ Society, Springer Verlag. 97 (3),309–318.
- 13– MA M,ZHENG SH,CAO D,GUO H, 2010– Anti–wear and friction performance of Zro₂ nanoparticles As lubricant additive, PARTICUOLOGY, 8 ,468–472.
- 14– MEKABATE A,HABIB O,2014–Synthesis and evaluation of some novel additives as antioxidants and corrosion inhibitors for petroleum fraction.pet.sci. 11,161–173
- 15–Li Wang and other.(2020). Mono–dispersed Ag/Graphene nanocomposite as lubricant additive to reduce friction and wear. <https://doi.org/10.1016/j.triboint.2020.106228>.
- 16– Rui Ma and other.(2020). Synthesis and evaluation of oil–soluble ionic liquids as multifunctional lubricant additives. <https://doi.org/10.1016/j.triboint.2020.106446>.